

ARTICLE

1S FRISCO

Catégorie de tissu d'ameublement

MICROFIBRE STRUCTURÉE

avec un toucher velouté et traitement hydrofuge

Matière

**94% POLYESTER (PES)
6% POLYAMIDE (PA)**

Consignes d'entretien

**CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ****Les exigences de qualité de la norme DIN EN 14 465:2006 sont respectées**

Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-1 & 2

62 000 tours

Boulochage EN ISO 12945-2 - 2000 T.

5

Solidité à la lumière EN ISO 105-B02 - vers. 2

4

Résistance au frottement EN ISO 105-X12

4-5/3-4

Test de la cigarette DIN EN 1021-1

réussi

Amines MAK, colorant azoïque EN 14362-1 & 3


aucune traceColorants de dispersion allergènes
et cancérigènes DIN 54231**aucune trace**

Vous pouvez demander d'autres résultats de tests auprès de la société COTTA Collection AG.

PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT

Selon ses caractéristiques normales d'usage, le tissé plat a tendance à pelucher légèrement, voire à boulocher. De plus, des fibres externes peuvent s'accumuler dans la matière. Les bouloches qui se forment alors peuvent être éliminées avec un boulocheur. Cette caractéristique des fibres ne justifie pas une réclamation.

La décoloration externe par des coussins et/ou des tissus vestimentaires ne constitue pas un défaut de la matière de revêtement. Les variations de couleur et de structure sont typiques des produits et ne justifient pas une réclamation. L'action combinée de la pression, de la chaleur et de l'humidité peut provoquer des écrasures plus ou moins marquées. Ce phénomène, appelé lustre d'usage est typique du revêtement et ne constitue pas un défaut de qualité.

**BEIGE G700****DEEP BROWN G701****RUST G702****WINERED G703****GRASS G704****DEEP BLUE G705****ELEPHANT G706****GREY G707****ANTHRACITE G708****STANDARD 100** ZH015 181991
TESTEX

www.oeko-tex.com