

ARTICLE

2S PULSE

Catégorie de tissu d'ameublement

SIMILICUIR

Matière

64 % POLYURETHANE (PU) / 25 % POLYESTER (PES) / 11 % COTON (CO)

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

Les exigences de qualité envers les revêtements de meubles sont satisfaites, conformément aux réglementations en vigueur DIN EN 15618:2012.




Résistance à la friction EN ISO 5470-2	>100 000 tours
Résistance à la décoloration EN ISO 105-B02 - Procédé 2	>5
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	5/5
Comportement au pliage continu DIN EN ISO 32100 / DIN 53359 - 200 000 tours	Réussi
Test de cigarettes DIN EN 1021-1	Réussi
Colorant Azo Arylamine selon la législation en vigueur EN 14362-1 & 3	Aucune trace
Colorants à dispersions allergisants selon DIN 54231	Aucune trace

D'autres résultats d'essai sont disponibles auprès de la société COTTA Collection AG.


PROPRIETES DU REVETEMENT

Ce similicuir est un cuir synthétique souple à base de polyuréthane. Le revêtement PU présente généralement un aspect cuir naturel, qui peut être plus ou moins lisse ou structuré. Le similicuir se distingue par sa robustesse, sa résistance à la friction et sa facilité de nettoyage. Pour le nettoyage, il suffit en règle générale de l'essuyer avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'huile ou de graisse, puisqu'ils peuvent détériorer la surface.

La décoloration externe par des coussins et/ou des tissus vestimentaires ne constitue pas un défaut de la matière de revêtement. Les variations de couleur et de structure sont typiques des produits et ne justifient pas une réclamation.




WHITE D200



BISQUIT D202



RED D205




COFFEE D207




FANGO D208



BLACK D209




GREY D210



CREAM D211



SAND D213



LIGHT BEIGE D217




MUD D218



ELEPHANT D224



FOG D256



ARGENT D259



STANDARD 100 ZH015 181991 TESTEX

www.oeko-tex.com