

ARTICOLO

1S RIB

Categoria del rivestimento

TESSUTO DI CORDA

Materiale

88% POLIESTERE (PES)
12% POLIAMMIDE (PA)

Etichettatura di manutenzione



CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I requisiti di qualità della DIN EN 14 465:2006 sono soddisfatti.

Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1 & 2

100.000 giri

Pilling EN ISO 12945-2 - 2000 giri

4-5

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 - proc. 2

5

Resistenza allo strofinio EN ISO 105-X12

5

Prova sigaretta DIN EN 1021-1

superata

Ammine MAK, coloranti azoici EN 14362-1 & 3

non rilevabili

Coloranti in dispersione & cancerogeni DIN 54231

non rilevabili

Ulteriori risultati dei test possono essere richiesti a COTTA Collection AG .



PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO

La coloritura estranea dovuta a cuscini e/o tessuti di abbigliamento non è un difetto del materiale di rivestimento. Le deviazioni di colore e di struttura sono tipiche della merce e non danno diritto a reclami. L'interazione di pressione, calore e umidità può provocare cambiamenti più o meno evidenti della posizione del pelo (punti di pressione). Questo aspetto, definito anche impronte di seduta o punti lucidi dovuti all'uso, è una caratteristica tipica del rivestimento e non rappresenta una riduzione della qualità.



ANTHRACITE A013



IVORY A014



HUNTER A015



ESPRESSO A017



CINNAMON A018



SAND A019

STANDARD 100 ZH015 181991
TESTEX

www.oeko-tex.com